

3M™ Scotchkote™

Anti-graffiti nátěr na zeď AG 845

Datový list a průvodce aplikací

Popis produktu

Anti-graffiti nátěr na zeď Scotchkote AG845 je dvousložková transparentní nátěrová hmota na porézní zdivo, která zaručuje snadné odstranění případných graffiti.

Vlastnosti produktu

- Kombinuje v sobě dobré aplikační charakteristiky s dobrou rychlostí schnutí.
- Nemění přirozený vzhled povrchu.
- Vhodný pro nanášení štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Obecný postup při aplikaci

1. Dohlédněte na to, by byl povrch suchý a zbavený uvolněného materiálu.
2. Naneste Scotchkote Anti-graffiti nátěr na zeď AG845 podle potřeby.
3. Nechte vytvrdit.

Vlastnosti

Vlastnost	Hodnota
Barva	Čirý
Poměr	50:1 objemově
Doby schnutí a vytvrzení při 20°C	
Použitelnost	po 8 hodinách
Suchý na dotek	po 30 minutách
Suchý a ztvrdlý	po 3-4 hodinách
Další nátěr po minimálně	3-4 hodinách
Další nátěr po minimálně	72 hodinách
Plné vytvrzení	po 7 dnech
Procento sušiny	17 %
Specifická hustota (při průměrném smíchání)	1,02
V.O.C. (při dodání)	74g/litr
Tloušťka vrstvy (typická)	90 mikronů mokrá, 15 mikronů suchá
Teoretická vydatnost	11,3 m ² / litr při tloušťce suché vrstvy 15 mikronů

Postupy aplikace pro Anti-graffiti nátěr na zed' 3M™ Scotchkote™ AG845

Příprava povrchu

Z povrchu musí být očištěn veškerý uvolněný materiál a povrch musí být naprosto suchý.

Postupy při aplikaci

Míchání

Anti-graffiti nátěr Scotchkote AG845 je dvousložkový materiál, jehož dvě složky musí být před použitím smíchány. Nejprve musí být složka B zředěna v objemovém poměru 1:1 čistou vodou a dokonale promíchána. Složku A musíte důkladně promíchat; při jejím míchání přidejte zředěnou složku B a v míchání pokračujte, dokud nedosáhnete zcela homogenní směsi.

Namíchaný anti-graffiti nátěr na zed' AG845 byste při teplotě 20°C měli použít do 8 hodin po namíchání.

Aplikace

Aplikace by neměla být prováděna, když relativní vlhkost vzduchu přesahuje 85% nebo když natíraný povrch má teplotu méně než 3°C nad rosným bodem. Minimální teplota pro aplikaci je 5°C.

Produkt může být nanášen štětcem nebo stříkáním a měl by být na povrch aplikován v hojném množství při jmenovité tloušťce mokré vrstvy 90 mikronů, přičemž většina povrchů vyžaduje minimálně dva nátěry.

Veškeré nástroje musí být omyty OKAMŽITĚ po použití čistou vodou.

Balení a skladování

Dodává se v balení po 5 litrech

Použijte do 12 měsíců od data výroby. Skladujte v původních, dobře uzavřených nádobách při teplotě od 5°C do 30°C. V průběhu skladování i používání chraňte před mrazem.

Manipulace a bezpečnostní opatření

Před manipulací s produktem nebo před jeho použitím si důkladně prostudujte veškerá zdravotní rizika, opatření a rady k první pomoci, bezpečnostní list materiálu anebo etiketu produktu.

3M a Scotchkote jsou obchodní značky společnosti 3M Company.

Důležité upozornění

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení související s produkty společnosti 3M vycházejí z informací považovaných za spolehlivé, ale jejich přesnost a úplnost není zaručena. Před použitím tohoto výrobku musíte vyhodnotit a rozhodnout, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Veškerá rizika a závazky spojené s takovým používáním přebíráte vy. Případná prohlášení související s produktem, která nejsou obsahem aktuálních publikací společnosti 3M, nebo protikladná prohlášení uvedená ve vaší nákupní objednávce nemají vliv ani účinnost, pokud o nich není dosaženo výslovné dohody, uzavřené v písemné formě s oprávněným zastoupením společnosti 3M.

Záruka; Omezené nároky; Omezená odpovědnost

Tento výrobek nebude obsahovat žádné vady materiálu ani zpracování po dobu 12 měsíců od data zakoupení. **SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍ SE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.** Pokud se na výrobku ve výše uvedené záruční době projeví vada, máte nárok pouze na výměnu nebo opravu produktu společnosti 3M, dle uvážení společnosti 3M, nebo na vrácení kupní ceny. **S výjimkou případů, kdy je to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M ani prodejce odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání tohoto produktu 3M, ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu na prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé odpovědnosti. V zájmu srozumitelnosti, nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje zodpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé následkem její vlastní nedbalosti.**

Informace pro objednávání/Služby zákazníkům

Chcete-li výrobek objednat nebo pokud potřebujete technické informace o výrobku, popřípadě kopii jeho materiálového bezpečnostního listu, volejte na číslo +420 261380111 nebo faxujte na číslo +420 261380110 (obchodní záležitosti), popřípadě +420 261380111 (technické záležitosti).

V případě nouze prosím volejte +420 224919293.



Produkty pro ochranu proti korozi 3M United Kingdom plc

23 Standard Way Industrial Estate
Northallerton
North Yorkshire DL6 2XA
Velká Británie
Tel.: +44 (0)1609 780170
Fax: +44 (0)1609 780438
www.3M.co.uk/scotchkote

Produkty pro ochranu proti korozi 3M United Kingdom plc

3M Centre
Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT
Tel.: 01344 858000
Fax: 01344 857970
www.3M.co.uk

3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24
148 00 - Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
www.3m.cz

Prosím, recyklujte.

© 3M 2010. Všechna práva vyhrazena.
Poly-Tech CSM 658-0710