

3M™ Scotchkote™

Základní nátěr Poly-Tech BP 656

Datový list a průvodce aplikací

Popis výrobku

Základní nátěr Scotchkote Poly-Tech BP 656 byl speciálně vyvinut jako základní nátěr/tmel pro použití na asfaltových, plstěných a porézních minerálních střešních površích.

Vlastnosti produktu

- Nabízí dobré vlastnosti pro aplikaci štětcem a válečkem.
- Dobrá odolnost proti prosakování živice.
- Vynikající přilnavost na správně připravených površích.

Obecný postup při aplikaci

1. Dohlédněte na to, aby byl povrch suchý a bez znečištění.
2. Naneste základní nátěr Scotchkote Poly-Tech BP 656 v požadované tloušťce vrstvy
3. Nechte vytvrdit.
4. Zkontrolujte nátěr, zda na něm nejsou vady.
5. Opravte všechny vady.

Vlastnosti

Vlastnost	Hodnota
Barva	Průsvitná modrá
Doby schnutí a vytvrzení při 20°C	
Suchý na dotek	po 2 hodinách
Další nátěr po minimálně	po 4 hodinách
Další nátěr po maximálně	bez omezení, pokud je povrch čistý
Procento sušiny	20%
V.O.C. (při dodání)	700 g/litr
Tloušťka vrstvy	(obvykle) 125 mikronů mokrá = 25 mikronů suchá
Teoretická vydatnost	8 čtvereční metry na litr při tloušťce suché vrstvy 25 mikronů.



Postupy při aplikaci základního nátěru 3M™ Scotchkote™ Poly-Tech BP 656

Příprava povrchu

Všechny povrchy musí být čisté, suché a prosté veškerého prachu a uvolněného materiálu. Povrchy napadené plísní musí být nejprve ošetřeny vhodným fungicidním prostředkem.

Puchýře na asfaltových střechách musí být odříznuty a dutiny vyplněny polymerovou stěrkou. Velké puchýře na plstěných střechách musí být rozříznuty a nalepeny zpět naplocho.

Postupy při aplikaci

Základní nátěr Scotchkote Poly-Tech B.P. 656 by měl být nanášen kvalitním štětcem nebo kartáčem (ne plastovým) rovnoměrně tak, aby nevznikala místa s příliš silnou vrstvou nebo kaluže. Povrch nepřetírejte další vrstvou, dokud není úplně suchý a bez zbytků rozpouštědla.

Obecně se dá říci, že základní nátěr Scotchkote Poly-Tech B.P. 656 by neměl být přetírán, dokud není dostatečně tvrdý, aby umožňoval lehký pěší provoz.

Doba schnutí může být ovlivněna následujícími faktory:-

Vítr - když je větrno, jsou časy pro další nátěry podstatně kratší, než když je klidno.

Savost podkladu - některé živичné materiály mohou zdržovat rozpouštědlo, i když se povrch základního nátěru může zdát úplně suchý. Máte-li pochybnosti, nechte základnímu nátěru Scotchkote Poly-Tech B.P. Primer 656 na takových podkladech více času, aby mohl úplně uschnout.

Relativní vlhkost vzduchu - čím vyšší je vlhkost vzduchu, tím pomalejší je schnutí a tím déle trvá, než můžete nanést další vrstvu základního nátěru. Za horkých a větrných podmínek nebo když nelze dosáhnout dobré vydatnosti, je možné přidat čistič 3M™ Scotchkote™ Cleaner 020, aby bylo zlepšeno krytí.

Veškeré vybavení musí být po použití OKAMŽITĚ vyčištěno čističem Scotchkote Cleaner 020.

Balení a skladování

Dodává se v baleních po 5 a 20 litrech.

Použijte do 2 let od data výroby. Skladujte v původních, dobře uzavřených nádobách při teplotě od 5°C do 32°C.

Informace pro objednávání/Služby zákazníkům

Chcete-li výrobek objednat nebo pokud potřebujete technické informace o výrobku, popřípadě kopii jeho materiálového bezpečnostního listu, volejte na číslo +420 261380111 nebo faxujte na číslo +420 261380110 (obchodní záležitosti), popřípadě +420 261380111 (technické záležitosti).

Manipulace a bezpečnostní opatření

Před manipulací s produktem nebo před jeho použitím si důsledně prostudujte veškerá možná nebezpečí, opatření a rady k první pomoci, jak jsou uvedeny v Bezpečnostním listu materiálu anebo na etiketě produktu.

3M a Scotchkote jsou obchodní značky společnosti 3M Company.

V případě nouze prosím volejte +420 224919293

Důležité upozornění

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení související s produkty společnosti 3M vycházejí z informací považovaných za spolehlivé, ale jejich přesnost a úplnost není zaručena. Před použitím tohoto výrobku musíte posoudit a rozhodnout, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Přebíráte veškerá rizika a odpovědnosti související s takovým použitím. Případná prohlášení související s produktem, která nejsou obsahem aktuálních publikací společnosti 3M, nebo protikladná prohlášení uvedená ve vaší nákupní objednávce nemají vliv ani účinnost, pokud o nich není dosaženo výslovné dohody, uzavřené v písemné formě s oprávněným zastoupením společnosti 3M.

Záruka; Omezené nároky na opravu; Omezená odpovědnost.

Tento výrobek nebude obsahovat žádné vady materiálu ani zpracování po dobu 12 měsíců od data zakoupení. **SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍ SE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.** Pokud se na výrobku ve výše uvedené záruční době projeví vada, máte nárok pouze na výměnu nebo opravu produktu společnosti 3M, dle uvážení společnosti 3M nebo na vrácení kupní ceny. S výjimkou případů, kdy je to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M ani prodejce odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání tohoto produktu 3M, ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu na prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé odpovědnosti. V zájmu srozumitelnosti, nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje zodpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo zranění osob vzniklé následkem její vlastní nedbalosti.



Produkty pro ochranu proti korozi
3M United Kingdom plc
23 Standard Way Industrial Estate
Northallerton
North Yorkshire DL6 2XA
Velká Británie
Tel.: +44 (0)1609 780170
Fax: +44 (0)1609 780438
www.3M.co.uk/scotchkote

Produkty pro ochranu proti korozi
3M United Kingdom plc
3M Centre
Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT
Tel.: 01344 858000
Fax: 01344 857970
www.3M.co.uk

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 - Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
www.3m.cz

Recykluje, prosím. Vytisknuto ve VB.
© 3M 2010. Všechna práva vyhrazena.
BP Primer 656-0211