

## RESICHEM 505 Damp Seal

**Resichem 505 Damp Seal** je bezrozpuštědlový tenkovrstvý primer na bázi epoxidové pryskyřice, speciálně vyvinutý na nevytvrzených a vlhkých betonových plochách. Nátěr během vytvrzování zpevňuje podklad a napomáhá zvýšit adhezi dalších nátěrů.

### Typické aplikace

Ideální na nátěry betonových podlah a problematických cementových podkladů.

### Příprava povrchu

Odstraňte znečištění a lehce přetrskejte nebo jinak zdrsněte. Dbejte na to, ať během přípravy povrchu neodhalíte agregát. Nový beton musí být vytvrzený alespoň 21 dní a všechen cementový výkvět (mléko) musí být odstraněn.

### Míchání a aplikace

Přelijte obsah nádoby s Aktivátorem do nádoby na Bázi a míchejte, dokud nedosáhnete jednoznačně homogenního materiálu. Po ukončení míchání přelijte do druhé nádoby a promíchejte ještě jednou. Všechny materiál je potřeba spotřebovat do 45 minut (při 20°C) od počátku míchání.

Přelijte namíchanou hmotu do vhodné aplikační misky nebo nádoby a bez zbytečných zdržení aplikujte válečkem s krátkým chlupem. Na velké plochy je možné materiál aplikovat měkkou pěnovou stěrkou a následně zaválečkovat. Aplikujte přiměřené množství nátěru tak, abyste vyplnili póry, zabraňte tvorbě kaluží. Vytvrzený materiál by měl být na celé ploše rovnoměrně pololesklý, na porézní a matná místa nebo tam, kde je viditelně malá tloušťka vrstvy naneste další nátěr.

### Vytvrzování

Při 20°C je třeba nechat materiál vytvrzovat po dobu uvedenou níže. Tyto časy se prodlužují při nižší teplotě a zkracují při teplotě vyšší.

Použitelnost	45 minut
Suchý	8 hodin
Lehké zatížení	12 hodin
Maximální přetírací interval	24 hodin
Plné zatížení	3 dny

### Skladovatelnost

Min. 12 měsíců, je-li skladováno neotevřené balení za normálních (suchých) podmínek (15-30°C)

### Zdraví a bezpečnost

Zajistěte, ať je s materiálem zacházeno tak jak se má, po celou dobu skladování, míchání a aplikace. Během míchání a aplikace je třeba používat ochranné rukavice. Zajistěte, aby pracovníci byli seznámeni s obsahem technického a bezpečnostního listu před zahájením manipulace s materiálem.

#### Poznámka:

Data uvedená v tomto technickém listu jsou informativní a platná v době jeho vydání. Nemůžeme převzít odpovědnost za výsledek práce, která nebyla prováděna pod naší nepřetržitou kontrolou. Rozhodnutí o vhodnosti výrobku pro použití je pouze na zákazníkovi. Distributor ani výrobce nepřebírají žádnou odpovědnost za použití výrobku a výsledek prací.

Distributor: UNITECH Trading s.r.o., Pražská 136, 53006 PARDUBICE, Česká Republika  
Tel: +420461105266 Fax: +420461105266 Email: info@unitechtrading.cz