

RESICHEM 570 Tmel na opravy betonu XF

Resichem 570 je trojsložkový bezrozpouštědlový rychle tvrdnoucí tmel na opravy betonu. Je odolný proti otěru a má dobré chemické vlastnosti. Je ideální pro opravy betonu, kamene, cihelných a cementových povrchů.

Typické aplikace

Betonové povrchy jako jsou podlahy, schody, rampy, obrubníky a další povrchy těžce zatěžované chůzí.

Příprava povrchu

Povrch musí být před aplikací čistý, bez solí a mastnoty.

Je třeba odstranit veškerý prach a volné částice z místa opravy.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat starým, drobným betonovým povrchům. Zde je nutno mechanicky odstranit volné částice až na zdravý a soudržný podklad.

Míchání a aplikace

Míchá se celé balení.

Smíchejte bázi a aktivátor. Po důkladném promíchání obou kapalin přidejte kamenivo a znovu důkladně promíchejte za pomoci elektrického míchadla. Dbejte na promíchání materiálu u a ze stěn míchací nádoby. Namíchaný materiál nanášejte pomocí stěrky a uhladte zednickou lžící.

NENANÁŠEJTE NAPŘÍČ DILATAČNÍCH SPÁR.

Vytvrzování: Doba vytvrzování (při 20°C): 3 hodiny (pochůzný)

Vydatnost: 0,5 m² z balení při tloušťce vrstvy 5 mm

Zpracovatelnost: 20 min.

Obsah sušiny: 100 %

Měrná hmotnost: cca. 1,83 g/cm³

Pevnost v ohybu: 25N/mm²

Pevnost v tlaku: 50N/mm²

Balení: 5 kg

Skladovatelnost minimálně 12 měsíců v uzavřených nádobách v suchu (10°- 30°C)

Instrukce pro bezpečnost práce a ochranu zdraví naleznete v bezpečnostních listech. Řiďte se štítky na obalech!

Tento výrobek obsahuje látky, které mohou být při nesprávné manipulaci škodlivé.

Používejte nezbytné ochranné pomůcky! Zabraňte styku s kůží a očima.

Poznámka:

Data uvedená v tomto technickém listu jsou informativní a platná v době jeho vydání. Nemůžeme převzít odpovědnost za výsledek práce, která nebyla prováděna pod naší nepřetržitou kontrolou. Rozhodnutí o vhodnosti výrobku pro použití je pouze na zákazníkově.

Distributor ani výrobce nepřebírají žádnou odpovědnost za použití výrobku a výsledek prací.

