

POPIS MATERIÁLU	Izolační nátěr na zdi pro vnitřní použití na bázi alkydových pryskyřic
POUŽITÍ	Vysoce kvalitní renovační nátěr dřívě natřeného zdiva, betonu, omítek
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI	- vynikající krycí schopnost - velmi dobré izolační vlastnosti proti nikotinovým skvrnám a sazím - není citlivý na rozdílnou savost povrchu - dobrá přilnavost na lehce křídových podkladech
BARVA A LESK	přírodní bílá a podle vzorníků fasádních barev, matný, balení 5 litrů
TECHNICKÉ ÚDAJE	Základní technická data byla zjištěna při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost	cca 1,4 g/cm ³
Obsah sušiny	cca 55 %
Suchá proti prachu	cca za 2 hodiny
Další nátěr	minimálně : cca za 4 hodin
Bod vzplanutí	44 °C
Skladovatelnost	12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněná proti mrazu, v originálním balení
VYDATNOST	praktická cca 8-10 m ² /litr, závisí na stavu povrchu a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI	teplota povrchu a vzduchu musí být nad 3°C při aplikaci a schnutí maximální relativní vlhkost vzduchu 85%.
STAV PODKLADU	čistý, suchý bez prašných a zvětralých částic vyzrálý
TYPICKÝ SYSTÉM	jeden až dva nátěry Sigmarenomat
ZPŮSOB POUŽITÍ	Štětce / váleček
	Ředidlo 2005, S 6006 nebo lakový benzín
	Ředění 0 - 5%
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	minimálně požadované množství ventilačního vzduchu na: 1 litr barvy - 10% LEL 93 m ³ - TLV 615 m ³

Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276
www.unitechtrading.cz, e-mail: info@unitechtrading.cz

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.