

POPIS MATERIÁLU	Vodou ředitelná barva na vnitřní i vnější stěny na bázi akrylové disperze		
POUŽITÍ	Vrchní nátěr na náležitě pevné a vyschlé omítky, beton, cihly, sádku		
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - bez nepříjemného zápachu - nezmýdelňuje - dobře omyvatelný kartáčem - snadná aplikace 		
BAREVNÉ ODSŤÍNÝ	matná, bílá a odstíny dle vzorníků RAL, NCS atd. balení 4 a 10 litrů		
TECHNICKÉ ÚDAJE	Základní technická data byla zjištěna při 20C a 50% relativní vlhkosti vzduchu		
Specifická hmotnost	cca 1,51 g/cm ³		
Obsah sušiny	cca 36 % objemových (v závislosti na odstínu)		
Suchá proti prachu	cca za 30 minut		
Další nátěr	minimálně : cca za 2 hodiny maximálně : neomezen		
Bod vzplanutí	neudává se, >65 °C		
Skladovatelnost	12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněný proti mrazu, v originálním balení		
VYDATNOST	teoretická 10,0 m ² /litr		
POKYNY PRO APLIKACI	praktická 8,0 m ² /litr, závisí na stavu povrchu a způsobu nanášení		
STAV PODKLADU	teplota povrchu a vzduchu musí být nad 5°C při aplikaci a schnutí maximální relativní vlhkost vzduchu 85%. Nové plochy podklad musí být čistý, suchý a vyzrálý savý podklad penetrovat pomocí Sigmaxfix universal Plochy dříve natřené alkydovými nátěry pevný čistý a přilnavý, podle potřeby omýt čpavkovou vodou, aby plocha zmatněla		
TYPICKÝ SYSTÉM	jeden penetrační nátěr Sigmaxfix Universal		
ZPŮSOB POUŽITÍ	Stříkání	Tlakové stříkání	Štětec / váleček
	Ředidlo	voda	voda
	Ředění	10-15%	0-10%
	Tryska	1,5-2mm	0,46-0,53 mm
	Tlak	0,3-0,4 Mpa	16,5 Mpa
ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK	voda a mýdlo ihned po použití		
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	minimálně požadované množství ventilačního vzduchu na:		
	1 litr barvy	- 10% LEL	- - m ³
		- TLV	70 m ³
	viz též bezpečnostní listy 1430 + 1431 (a +b)		

Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276
www.unitechtrading.cz, e-mail: info@unitechtrading.cz

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.