

<b>POPIS MATERIÁLU</b>	Vodou ředitelný penetrační nátěr pro vnitřní i vnější použití na bázi akrylátové disperze
<b>POUŽITÍ</b>	přednátěr na neopracované podklady pro získání dobré přilnavosti a prevenci proti změně barvy
<b>DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI</b>	- propouští vodní páry - nezmýdelňuje - může být přetřen emulzemi i rozpouštědlovými barvami - výborně vyrovnává absorpci
<b>BARVA A LESK</b>	po vysušení bezbarvá , polomatný, balení 5 a 10 litrů
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	Základní technická data byla zjištěna při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu
<b>Specifická hmotnost</b>	cca 1,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Suchá proti prachu</b>	cca za 5 hodin
<b>Další nátěr</b>	minimálně : cca za 16 hodin maximálně : neomezen
<b>Bod vzplanutí</b>	neudává se, >65 °C
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněný proti mrazu, v originálním balení
<b>VYDATNOST</b>	praktická 8 - 32 m <sup>2</sup> /litr, závisí na stavu povrchu a způsobu nanášení
<b>POKYNY PRO APLIKACI</b>	teplota povrchu a vzduchu musí být nad 5°C při aplikaci a schnutí maximální relativní vlhkost vzduchu 85%.
<b>STAV PODKLADU</b>	podklad musí být čistý, suchý a vyzrálý savý podklad penetrovat pomocí Sigmafux universal
<b>TYPICKÝ SYSTÉM</b>	jeden penetrační nátěr Sigmafux Universal zředěný 1:4 s vodou dva nátěry vrchním nátěrem na zdi
<b>ZPŮSOB POUŽITÍ</b>	na zdivo neředit na ostatní podklady naředit Sigmafux Universal 1 : 4 s vodou aplikovat čistým štětcem s dlouhým vlasem
<b>ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK</b>	voda a mýdlo ihned po použití
<b>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ</b>	minimálně požadované množství ventilačního vzduchu na: 1 litr barvy - 10% LEL - - m <sup>3</sup> - TLV 2 m <sup>3</sup> viz též bezpečnostní listy 1430 + 1431 (a +b)

**Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276**  
[www.unitechtrading.cz](http://www.unitechtrading.cz), e-mail: [info@unitechtrading.cz](mailto:info@unitechtrading.cz)

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.