

Technický list SIGMAKOTE

8229

04/11

Popis	Emulze na základě umělých pryskyřic, vhodná pro použití v interiéru.
Použití	Jedno nebo dvounátěrový systém na dostatečně vyschlé podklady omítky, betonu, zdiva, nelisovaných dřevovláknitých desek, dřevitých vláken. Lze též použít na překrytí dřívějších nátěrů.
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">- nežloutne- odolná vodě- bez zápachu, vymalované místnosti lze používat po několika hodinách
Odstíny a lesk	- bílá a světlé odstíny
Základní údaje	<ul style="list-style-type: none">- Specifická hmotnost : 1,52 g/cm³- Obsah sušiny : cca 33% (v závislosti na odstínu)- Doporučená tloušťka suchého nátěru : 35 mikronů- Suchý proti prachu : cca za 30 minut- Další nátěr : min. cca za 2-3 hodiny max. neomezen- Bod vzplanutí : neudává se > 65°C- Skladovatelnost : 12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněná proti mrazu, v originálním balení <p>Základní technická data byla zjištěna při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu</p>
Vydatnost	teoretická 10,0 m ² /litr praktická cca 8,0 m ² /litr Praktická vydatnost závisí na různých faktorech, jako je struktura podkladu, stav a tvar objektu, aplikační metoda, zkušenost pracovníka a také atmosférické podmínky
Stav podkladu	<u>Nové(neošetřené) podklady</u> Podklad musí být čistý, suchý a vyzrálý podklad. Savý podklad penetrovat pomocí Sigmafix universal <u>Emulzní nátěr</u> Odstranit starý zpuchýřovaný nátěr, povrch zbavit všech nečistot.

Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276

www.unitechtrading.cz, e-mail: info@unitechtrading.cz

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.

Technický list SIGMAKOTE

8229

04/11

Pokyny pro aplikaci

Teplota povrchu a vzduchu musí být nad 5°C při aplikaci a schnutí maximální relativní vlhkost vzduchu 85%.

Typický systém

jednou penetrační nátěr penetrací Sigmafix Universal
dva nátěry Sigmakote
Atraktivního povrchu lze docílit válečkováním. V tomto případě neředit.

Způsob použití

	<u>Stříkání</u>	<u>Tlakové stříkání</u>	<u>Štětec / váleček</u>
Ředidlo	voda	voda	voda
Ředění	0-5%	10-15%	0-15%
Tryska	1,5-2mm	0,46-0,53mm	
Tlak	0,3-0,4 Mpa	16,5 Mpa	

Čistící prostředek

voda a mýdlo

Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276

www.unitechtrading.cz, e-mail: info@unitechtrading.cz

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.