SIGMASCHORS 2 a 3 mm *8273*

POPIS MATERIÁLU	Připravená strukturní omítkovina pro exteriér a interiér
POUŽITÍ	Trvanlivá tvarová omítka pro zdrsněné povrchy jako: cementová malta, vápenná malta, sádrové bloky, plynobeton.
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI	-omyvatelná, drhnutelná -bezešvá -dekorativní v různých variacích -prodyšná -odolná poškrábání -přetíratelná
BAREVNÉ ODSTÍNY	bílá-přírodní a další dle vzorníků fasádních barev
Poznámka :	vzhledem k minerálnímu původu jsou někdy možné malé odchylky mezi šaržemi. Doporučuje se použít stejné šarže pro stejnou stěnu.
BALENÍ	plast vědra (s rukojetí) hmotnost 18 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní technická data byla zjištěna při 23°C,50% relativní vlhkosti

	2mm	3mm
Měrná hmotnost	š1,70 g/cm	3 š1,79 g/cm3
Obsah pevných částic	š 82% objemových	š 82% objemových
Teoretická vydatnost	2-2,5 kg/m	2, 2,5-3 kg/m2
Zaschlý na dotek	š6 hodin	š6 hodin
Přetíratelný	š24 hodin	š.48 hodin
Max.interval přetírání	neomezen	neomezen

Doba skladování	12 měsíců v chladu a suchu v originálním balení
Bod vzplanutí	neudává se
POKYNY PRO APLIKACI	teplota povrchu a vzduchu musí být nad 5°C při aplikaci a schnutí maximální relativní.vlhkost vzduchu 85%.
STAV PODKLADU	-suchý, zbavený všech nečistot -hladké podklady podetřít ředěným Kwartstone -savé podklady penetrovat Sigmafix Universal -drsné a savé podklady penetrovat ředěným Sigmacryl Universal v odpovídajícím odstínu -alkalicky reagující podklad neutralizovat
Poznámka :	použití ve vlhkém prostředí na uzavřených podkladech se nedoporučuje
TYPICKÝ SYSTÉM	jeden penetrační nátěr Sigmafix Universal jeden sjednocující podnátěr (ředěný Sigmacryl Universal) jedna vrstva Sigmaschors
ZPŮSOB APLIKACE	-nářadí: nerezové hladítko pro nanášení plastové hladítko pro strukturování -ředidlo: voda (jen když je nutno) -čistící prostředek: voda
NANÁŠENÍ HLADÍTKEM	- pro rovné ohraničení např.okolo oken použijte zakrývací pásku. pásku odstraňte před vytvrzením omítky. - omítku nanášejte hladítkem v jedné tenké vrstvě. Velikost zrna určuje tloušťku vrstvy. - jakmile je nanesena plocha několika metrů je nutné povrch dokončit plastovým hladítkem krouživými nebo přímými pohyby zpočátku určitým tlakem (vytváření struktury) a po chvilce jen lehce, aby hladítko klouzalo po povrchu jen jemně. - při úpravě větších ploch doporučujeme, aby jeden pracovník nanášel materiál a další vytvářel strukturu.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	Minimální množství větracího vzduchu pro: 1litr namíchané barvy - 10% LEL - - m3 - TLV 25 m3

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.