

Technický list

SIGMULTO METALLIC

8252Leden 2007
str. 1

Popis	Dekorativní povlak s metalickým efektem pro interiéry, ředitelný vodou.
Použití	Doporučeno pro finální estetický nátěr zdí v kancelářích, hotelech, obchodech, divadlech, vzorkovnách, restauracích, obytných prostorách a jiných reprezentativních budovách. Zvláště určený jako finální nátěr skelných tkanin, zdiva, křemenných povlaků, a strukturovaných nátěrů
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">- Velmi dekorativní stříbřitý kovový vzhled- Vynikající kryvost- Jednoduchá aplikace- Omyvatelný podle DIN 53778- Nanáší se stříkáním nebo válečkem- Velmi slabě páchne při aplikaci
Odstíny a lesk	<ul style="list-style-type: none">- 36 metalických odstínů- saténový vzhled
Základní údaje	<ul style="list-style-type: none">- Specifická váha : 1,07 g/cm³- Objem pevných částic : 22% objemově- Přetíratelnost : po 4 hod.- Bod vznícení : není použitelný <p>Základní údaje jsou stanoveny při 23°C a relativní vlhkosti 50%.</p>
Vydatnost	<u>Praktická</u> 10 - 12m ² /litre Praktická vydatnost závisí na různých faktorech, jako je struktura podkladu, stav a tvar objektu, aplikační metoda, zkušenost pracovníka a také atmosférické podmínky
Stav podkladu	<u>Nové(neošetřené) podklady</u> Musí být dostatečně soudržné, suché a vyčištěné až na zdravý podklad. Nedostatečně suchý nebo vytvrzený podklad může způsobit nepravidelné nasáknutí barvy (způsobené alkalickými výkvěty). Velmi savé podklady penetrujte pomocí Sigmafix Universal (viz technický list 8205). <u>Staré podklady na bázi vodních dispersí</u> Dobře přilnavé, zdravé a vyčištěné. Zmatněte broušením. <u>Důležité</u> Po přípravě musí být podklad absolutně vyrovnaný (bez nerovností, škrábanců) a rovnoměrně nasákavý. Sigmulto Metallic zvýrazní jakoukoliv nerovnost. Aby byly zajištěny optimální podmínky pro tvorbu a vytvrzení, je nutné dodržet během aplikace a schnutí následující podmínky. Teplota prostředí a teplota podkladu musí být vyšší než 5°C.
Aplikační podmínky	

Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276
www.unitechtrading.cz, e-mail: info@unitechtrading.cz

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.

Systemy

Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 85%.
Dobré větrání během aplikace a zasychání.

Hladký povrch :

Na připravený povrch aplikujte základní neprůsvitnou vrstvu s pravidelnou strukturou Sigma Kwarts nebo Sigma Kwartstone ve vybraném odstínu Sugmulto Metallic.
Dokončete dvěma vrstvami Sugmulto Metallic.

Sigmulto Metallic na minerálním nátěru

Na připravený povrch aplikujte základní neprůsvitnou vrstvu Sigmatex Superlatex nebo Sigma Supra Matt / Satin ve vybraném odstínu Sugmulto Metallic.
Dokončete dvěma vrstvami Sugmulto Metallic.

Sigmulto Metallic na skelné tkanině.

Po aplikaci a zaschnutí skelné tkaniny, přetřít Sigmatex Superlatex ve vybraném odstínu Sugmulto Metallic.
Dokončete dvěma vrstvami Sugmulto Metallic.

Sigmulto Metallic na obloženém zdivu.

Po aplikaci a zaschnutí dokončete dvěma vrstvami Sugmulto Metallic.

Poznámka:

Nedoporučujeme používání jiných základních nátěrů než výše uvedených, neboť to může mít negativní důsledky na aplikační vlastnosti, mechanickou odolnost a estetický vzhled systému Sugmulto Metallic.

Aplikační instrukce

Váleček

Druh válečku: Nylonový s krátkým vlasem (8 mm)

Ředění : žádné

Metoda : rozetřít nátěr. Potom dokončit válečkem ve stejném směru. Abyste se vyhnuli opakování, pracujte bez přestání – vlhké do vlhkého.

Aplikace tmavých odstínů (např. MT 12, MT 18, MT 19 a MT 28) na větších a velmi hladkých plochách může způsobit nerovnoměrné nasákávání do podkladu a stopy po tazích válečku.

Čištění náradí :

Náradí vymyjte čistou vodou s detergentem bezprostředně po použití.

Bezpečnostní opatření

Pozor :

Z důvodu lehkého stoupání tlaku v obalu otvírejte opatrně.

Skladování

Viz listy 1430 a 1431 (a+b). Důkladnější informace získáte v Bezpečnostních listech.

*Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276
www.unitechtrading.cz, e-mail: info@unitechtrading.cz*

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.

Minimálně 9 měsíců v suchém a chladném prostředí chráněném před mrazem v originálním neotevřeném balení. Sigmulto Metallic je třeba také chránit před vysokými teplotami. Nesmí být vystaven teplotám nad 30°C.

Doplňující informace

Přilnavost

System Sigmulto Metallic má vynikající přilnavost na porézních podkladech a také na kvalitních nátěrech zdiva.

System Sigmulto Metallic dobře drží také na uzavřených podkladech jako jsou staré alkydové nátěry. V případě aplikace na uzavřený podklad, může vlhkost z kondenzace způsobit odlupování nátěru.

Neaplikujte Sigmulto Metallic na uzavřené podklady (např. na staré alkydové nátěry) v místnostech s rizikem kondenzace, jako jsou kuchyně a koupelny.