

Popis	Akrylátový povlak na bázi vodní disperse pro vnitřní použití, tónovatelný na tónovacím automatu. Možnost vytvoření dvou dekoračních efektů : - efekt stucco a efekt mramor												
Použití	Doporučeno pro finální estetický nátěr zdí v kancelářích, hotelech, obchodech, divadlech, vzorkovnách, restauracích, obytných prostorách a jiných reprezentativních budovách.												
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">- S výrobkem lze dosáhnout dvou dekoračních efektů : efekt stucco a efekt mramor.- Rychlá, snadná a ekonomická aplikace- Úspora času efekt stucco lze realizovat ve dvou krocích- Tónovatelný na automatech Sigma nebo pomocí universálních pigmentů- Delší doba schnutí- Nezmýdelňuje												
Odstíny a lesk	<ul style="list-style-type: none">- bílá + 46 specifických odstínů (viz barevnice)- namícháním s universálními pigmenty <p><u>Důležitá poznámka</u> Z technických důvodů spojených s výrobkem a s aplikační metodou se mohou objevit odchylky odstínů proti referenčním vzorkům . Doporučujeme používat pro jednu souvislou stěnu vždy balení se stejnými čísly výrobních dávek. Namíchaný odstín si odzkoušejte na zkušebním vzorku.</p> <ul style="list-style-type: none">- Efekt stucco : dekorativní matná- Efekt mramor : matný / lesklý												
Základní údaje	<table><tr><td>- Specifická váha</td><td>: 1,7 g/cm³</td></tr><tr><td>- Objem pevných částic</td><td>: 45% objemově</td></tr><tr><td>- Přetíratelnost</td><td>:</td></tr><tr><td> Efekt Stucco</td><td>: cca 3 hod.</td></tr><tr><td> Efekt Mramor</td><td>: cca 6 hod.</td></tr><tr><td>- Bod vznícení</td><td>: není použitelný</td></tr></table> <p>Základní údaje jsou stanoveny při 20°C a relativní vlhkosti 55%.</p> <p>Doba schnutí je silně ovlivněna aplikační metodou, okolní teplotou a savostí podkladu. Zvýšená relativní vlhkost vzduchu a / nebo nižší teplota prostředí prodlužují dobu schnutí.</p>	- Specifická váha	: 1,7 g/cm ³	- Objem pevných částic	: 45% objemově	- Přetíratelnost	:	Efekt Stucco	: cca 3 hod.	Efekt Mramor	: cca 6 hod.	- Bod vznícení	: není použitelný
- Specifická váha	: 1,7 g/cm ³												
- Objem pevných částic	: 45% objemově												
- Přetíratelnost	:												
Efekt Stucco	: cca 3 hod.												
Efekt Mramor	: cca 6 hod.												
- Bod vznícení	: není použitelný												
Vydatnost	<p><u>Průměrná spotřeba</u> 300 – 400 g / m² za celý systém.</p> <p>Praktická vydatnost závisí na aplikační metodě</p>												
Stav podkladu	<p><u>Nové(neošetřené) podklady</u> Musí být dostatečně soudržné, suché a vyčištěné až na zdravý podklad. Velmi savé podklady penetrujte pomocí Sigmafix Universal (viz technický list 8205).</p>												

Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276

www.unitechtrading.cz, e-mail: info@unitechtrading.cz

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.

Aplikační podmínky

Systemy

Staré podklady na bázi vodních dispersí

Dobře přilnavé, zdravé a vyčištěné.

Staré vrstvy na bázi alkydových pryskyřic (glycerofталické). Dobrá přilnavost, zdravý podklad a dobře vyčištěný. Zmatněte obroušením.

Důležité

Po přípravě musí být podklad absolutně vyrovnaný (bez nerovností, škrábanců) a rovnoměrně nasákový. Sigmulto Stucco zvýrazní jakoukoliv nerovnost.

Aplikaci neprovádějte při teplotách pod 8°C.

Efekt Stucco

Sigmulto Stucco nanášejte pomocí nerezového hladítka se zakulacenými rohy (v dávkách od 200 – max. 250 g / m²), širokými tahy náhodným způsobem.

Po zaschnutí potáhněte první vrstvu vrstvou druhou malými nepravidelnými pohyby pomocí nerezového hladítka a pečlivě dokončete.

Možná varianta : po uschnutí je možné provést velmi lehké přešetření ocelovou drátěnkou č. 000.

Efekt mramor

Válečkem aplikujte první vrstvu Sigmulto Stucco (ve vrstvě 300 až 350 g/m²). Pomocí plastové špachtle tvarujte malý nebo velký motiv podle Vašich představ.

Po zaschnutí proveďte lehké přebroušení pomocí nerezového nože. Potom naneste finální vrstvu (50 – 100 g/m²). Povrch upravte (uhrabejte) lehce přerušovanými pohyby pomocí nerezové špachtle nebo hladítka. Pro získání finálního vzhledu proveďte po zaschnutí lehkou úpravu pomocí ocelové špachtle nebo hladítka

Aplikační instrukce

Poznámka :

Nanášejte jen doporučená množství materiálu. Větší množství může způsobit praskliny. To se projevuje nejčastěji na uzavřených podkladech a při nanášení většího množství materiálu.

Poznámka :

Protřeste plechovku po dobu aspoň 2 minut dříve, než přidáte pigmenty. Po dávkování pigmentů dejte plechovku znovu do sekeru a mixujte minimálně dalších 5 min.

Aplikační nářadí :

Efekt stucco:

Nerezové hladítka se zakulacenými rohy

Pro finální úpravu musí být nerezové hladítka malého formátu.

Efekt mramor:

Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276

www.unitechtrading.cz, e-mail: info@unitechtrading.cz

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.

První vrstva : Strukturovaný
váleček (s texturou)
Finální vrstva : ocelová
špachtle nebo hladítko.

Ředění :

Sigmulto Stucco je připravený k použití.

SIGMULTO STUCCO

6084

březen 2002
str. 3

Čištění nářadí

Nářadí čistěte čistou vodou bezprostředně po ukončení práce.

Bezpečnostní opatření

Viz listy 1430 a 1431 (a+b). Důkladnější informace získáte v Bezpečnostních listech.

Skladování

Minimálně 12 měsíců v suchém a chladném prostředí chráněném před mrazem v originálním neotevřeném balení.

Doplňující informace

Sigmulto Stucco neodolává vodě. Neaplikujte na plochy, které mohou být ve styku s vodou. V případě aplikace Sigmulto Stucco na uzavřeném podkladu, vlhkost nebo kondenzace může způsobit delaminaci. Neaplikujte Sigmulto Stucco na uzavřené podklady (např. staré alkydové nátěry), v místnostech s rizikem kondenzace jako jsou kuchyně nebo koupelny.

Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276

www.unitechtrading.cz, e-mail: info@unitechtrading.cz

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.

